

การพัฒนาเส้นใยชนิดใหม่จากเศษรังไหมและใยพืช The Development of New Mixed Fiber from Waste Cocoon and Other Plant Fibers

กิตติศักดิ์ อริยะเครือ^{1*}

นักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34109

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตเส้นใยผสมชนิดใหม่จากเศษรังไหมและใยพืช โดยทำการทดลองการผลิตแบบหัตถกรรม จากผลการวิจัย พบว่า เศษรังไหมที่ทำการผสมกับเส้นใยพืชชนิดอื่น จำนวน 5 ชนิด เป็นการผสมที่ละชนิด คือ ใยฝ้าย ไยลินิน ไยรามี่ ไยสับปะรด และใยกล้วยง มีสมบัติทางกายภาพ โดยได้ผลดังนี้ ค่าคงทนต่อแรงฉีกขาด (Breaking Strength) ลำดับที่ 1 คือ ฝ้ายที่ทอจากเส้นใยผสมระหว่าง เศษรังไหมกับใยลินิน ได้ค่าแรง 155 CN/tex ลำดับที่ 2 คือ ฝ้ายที่ทอจากเส้นใยผสมระหว่างเศษรังไหมกับ ใยกล้วยง ได้ค่าแรง 149 CN/tex ลำดับที่ 3 คือ ฝ้ายที่ทอจากเส้นใยผสมระหว่างเศษรังไหมกับใยฝ้าย ได้ค่าแรง 142 CN/tex ลำดับที่ 4 คือ ฝ้ายที่ทอจากเส้นใยผสมระหว่างเศษรังไหมกับใยสับปะรด ได้ค่าแรง 108 CN/tex ลำดับที่ 5 คือ ฝ้ายที่ทอจากเส้นใยผสมระหว่างเศษรังไหมกับใยรามี่ ได้ค่าแรง 103 CN/tex ผลการวิจัย พบว่า ฝ้ายที่ทอจากเส้นใยผสม 5 ชนิดที่กล่าวมา มีศักยภาพนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ

Abstract

The purpose of this project is to develop the production Process of the blend fibers from the remnants of waste cocoons and plant fibers by the experiment of the handicraft products. The result showed that the remnants of cocoons and 5 types of blends and the other plant fibers were mixed; namely cotton fibers, linen fibers, ramie fibers, pineapple fibers and the hemp fibers. The physical properties were performed as follow: the first breaking strength, the breaking strength of the woven fabric from the remnants of cocoons and linen fibers were 155 CN/tex. The second breaking strength of the woven fabric from the remnants of waste cocoons and the Indian hems were 149 CN/tex. The third breaking strength of woven fabric from the remnants of waste cocoons and cotton fibers were 142 CN/tex. The forth breaking strength of woven fabric from the remnants of cocoons and pineapple fibers was 108 CN/tex. The result showed that the woven fabric from the 5 types of these blends had the potential to be applied in the household textile products.

คำสำคัญ : เศษรังไหม เส้นใย เส้นใยผสม

Keywords : Waste Cocoons, Fiber Crops, Mixed Fibers

* ผู้นิพนธ์ประสานงานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ a_amu_08@hotmail.com โทร. 083-031-8379

1. บทนำ

ปัจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ประมาณ 148,754 ครัวเรือน มีพื้นที่ปลูกหม่อนประมาณ 1,614,430 ไร่ ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 เป็นเกษตรกรอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนที่เหลือกระจายอยู่ในภาคอื่น ๆ เช่น ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ เพื่อผลิตไหม สู่ภาคอุตสาหกรรมในปี 2546 ผลผลิตไหมภายในประเทศผลิตได้ปีละ 14,000 ตัน (นิธิมาศิริโกคาภิจ, 2548.)

การผลิตไหมและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหม ได้มีการผลิตจากครัวเรือนมาเป็นโรงงาน มีการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาช่วยผลิตในบางขั้นตอน เพื่อขยายกำลังการผลิตและจำหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ไหมไทยนับว่ามีชื่อเสียงอยู่ในตลาดโลก จากการสำรวจ พบว่า มีโรงงานทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ หลายพันรายกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยแหล่งผลิตที่ใหญ่และสำคัญที่สุดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การผลิตผ้าไหมไทยเป็นการแสดงออกถึงศิลปะพื้นบ้านและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งด้านกรรมวิธีการทอ ลวดลาย และรูปแบบของผ้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ ส่วนรถใช้เป็นตัวกำหนดถึงแหล่งการผลิตได้จากผลผลิตที่ประเทศไทยมีเศษร้างไหมที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าปีละประมาณ 317 ตัน หากจำหน่ายเป็นวัตถุดิบจะมีมูลค่าเพียง 41-95 ล้านบาท แต่ถ้านำมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จะมีมูลค่าเพิ่มอีก 5-10 เท่า รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสของการผลิตรังไหมหรือเลี้ยงไหมเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร เศษร้างไหมที่เหลือในเกษตรกรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในภาคอีสาน

ในแต่ละปีมีเศษร้างไหมเหลือและนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ไม่คุ้มค่าเกษตรกรมีวิธีการแปรรูปที่จำกัดด้วยกระบวนการต่าง ๆ โดยทำให้เศษร้างไหมที่เหลือทิ้งกลับมีมูลค่าเพิ่มซึ่งจะนำเอาเศษร้างไหมมาผสมกับเส้นใยพืชที่เหลือทางเกษตรกรรมเพื่อให้เกิดเส้นใยใหม่

ดังนั้น การพัฒนาเส้นใยจากเศษร้างไหมเพื่อให้ได้เส้นใยที่สามารถทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยการศึกษากระบวนการกรรมวิธีการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาอีกทางหนึ่งสำหรับเกษตรกรที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ นอกจากจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นแล้วงานหัตถกรรมสิ่งทอที่ทำจากเศษร้างไหมนั้นยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพสูงสามารถสร้างตลาด สร้างแรงงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ทั้งนี้ต้องมีการพัฒนาเส้นใยจากเศษร้างไหมในด้านกระบวนการกรรมวิธีการผลิตและการออกแบบ เพื่อการพัฒนาเส้นใยจากเศษร้างไหมเพื่อให้ได้เส้นใยที่เหมาะสมกับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับยุคสมัย

2. วิธีการทดลอง

2.1 วัสดุและสารเคมี

เศษร้างไหมพันธุ์พื้นเมืองที่เหลือจากการปั่นปกติ เส้นใยฝ้าย เส้นใยลินิน เส้นใยรามี่ เส้นใยลับปะรด เส้นใยกัญชง น้ำสบู่เทียม โซเดียมคาร์บอเนต

2.2 อุปกรณ์และเครื่องมือ

เครื่องปั่นด้าย (เครื่องเข็นด้าย) เครื่องทดสอบแรงดึง Tensile Strengthening Tester

เครื่อง Comb sorter เครื่องสาងเส้นใย MDTA 3 (Sdlatlas Textile Testng) บริษัท Svessen เครื่องซังสารเคมีทศนิยม 4 ตำแหน่ง บริษัท Pioneer เครื่องอบ Rapid Lapid Labontex Co,ltd ปีเปต เครื่อง Twist tester เครื่อง Microscope Nikon รุ่น DIGITAL SIGHT DS-FII

2.3 วิธีการทษาขนาดของการตัดเศษรงไหมที่เหมาะ:สม สำหรับการปั่นด้าย

2.3.1 การเตรียมเศษรงไหมในชั้นตอนที่ จะทำการตัดโดยใช้วิธี 3 วิธี ต่อไปนี้

วิธีที่ 1 ทำการต้มเศษรงไหมโดยไม่ ทำการตัด

วิธีที่ 2 ทำการต้มเศษรงไหมโดยการ ตัดแบ่งให้เป็น 4 ส่วนเท่า ๆ กันของเศษรงไหม 1 รัง

วิธีที่ 3 ทำการต้มเศษรงไหมให้มี ขนาด 0.2 X 0.2 เซนติเมตร

2.3.2 การต้มรงไหมโดยการศึกษาวิธีการ ต้มรงไหม ดังนี้

วิธีที่ 1 ต้มเศษรงไหมโดยไม่ใส่สาร เคมี มีอัตราส่วนของเศษรงไหมต่อกรัม (g:ml) เท่ากับ 1:100

วิธีที่ 2 ต้มเศษรงไหมโดยใส่สารเคมี แยกเส้นใยพร้อมลอกกาวไหมที่อยู่ในเศษรงไหม โดยผ่านกระบวนการทางเคมี คือ นำน้ำสบูเทียม 2 กรัมต่อลิตร โซเดียมคาร์บอเนต 5 กรัมต่อลิตร ทำการต้มที่จุดเดือดที่ 100 องศาเซลเซียสเป็น เวลา 30 นาที

2.3.3 การสาងเส้นใยของเศษรงไหมด้วย

เครื่องสาងเส้นใย MDTA 3 ดังนี้

เตรียมเศษรงไหมที่นำไปต้มและอบแห้งแล้ว ทำการสาងให้มีน้ำหนักและวิธีการตัดที่แตกต่างกัน ทั้ง 3 วิธีที่กล่าวมาข้างต้นด้วยน้ำหนักเส้นใย (g) คือ 0.2, 0.3, 0.4, 0.6 และ 0.7 กรัม ตามลำดับ นำเศษรงไหมเข้าเครื่องสาងใย

2.3.4 การปั่นด้วยเครื่องเข็นด้ายเป็นการปั่น โดยใช้เครื่องปั่นฝ้ายแบบหัตถกรรมทำการปั่น ดังนี้ นำเส้นใยที่ผ่านกระบวนการสาងมาทำการปั่นโดย ป้อนเส้นใยเข้าเครื่องเข็นด้ายพร้อมทั้งผสม ใยพิซ 5 ได้เส้นใยฝ้าย เส้นใยลินิน เส้นใยรามิ เส้นใย สับปะรด และเส้นใยกัญชง ชนิดในอัตราส่วน 50:50

2.3.5 การหาความยาวของเส้นใย ทำการ ทดสอบตามมาตรฐาน BS 4044:1989 Identifier, Methods for Determination of Fiber Length by Comb Sorter diagram ด้วยการเตรียม เส้นใยที่ผ่านการสาងมาทำการทดสอบโดยการให้ เส้นใยเรียงขนานเป็นแนวเดียวกันบนเครื่อง Comb sorter และคำนวณผลการทดลอง

2.3.6 การหาจำนวนเกลียวต่อนิ้วของเส้น ด้าย โดยคู่มือการใช้งาน Electronic Twist Tester SDL 220 B ด้วยเส้นด้ายจำนวน 10 เส้น ที่มีความยาว 5 นิ้ว

2.3.7 การทดสอบความคงทนต่อแรงดึง ตามมาตรฐาน ASTM D2256 Standard test Method For Tensile Properties of Yarns by the Single - Strand Method นำเส้นด้ายไหม ผ่านการปรับสภาวะ 24 ชั่วโมงเพื่อทดสอบความ คงทนของแรงดึงตามน้ำหนักของเส้นด้าย (g) คือ 0.2, 0.3, 0.4, 0.6 และ 0.7 กรัม ตามลำดับ

2.3.8 การทอด้วยกึ่งทอมือเป็นการทอในระบบหัตถกรรมโดยการนำเส้นด้ายที่ผสมกับเส้นใยพืช 5 ชนิดมาทอด้วยลายขัดแล้วนำไปทดสอบความทนต่อแรงดึงและการยืดตัว (มอก. 121. เล่มที่ 9-2518)

2.3.9 การทอด้วยระบบอุตสาหกรรมเป็นการทอด้วยเครื่องจักรโดยการนำเส้นด้ายยืนจากเศษรังไหมและพุ่งด้วยเส้นใยพืชจำนวน 5 ชนิดที่กล่าวมาข้างต้นทอด้วยลายสองและลายก้างปลาแล้วนำไปทดสอบความคงทนต่อแรงฉีกขาดและการยืดตัว (มอก.121. เล่มที่ 9-2518)

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล

3.1 จากผลการทดลองการหาขนาดของเศษรังไหมจะทำการตัดเศษรังไหมที่เหมาะสมโดยการใช้สารเคมีเพราะมีการกระจายตัวของเส้นใยได้ดีกว่า การต้มเศษรังไหมด้วยน้ำเปล่าอีกทั้งสารเคมียังสามารถลอกกาวไหมจากเศษรังไหมทำให้ไม่เกาะกัน

3.2 จากผลการทดลองการตัดรังไหม 3 วิธีดังกล่าวเพื่อนำไปต้มกับสารเคมีนั้น พบว่า เศษรังไหมที่ทำการตัด 4 ส่วนจะมีการกระจายและเรียงตัวได้ดี

3.3 จากผลการทดลองวิธีการตัดเศษรังไหมเพื่อนำไปทำสไลเวอร์หรือปั่นเส้นใยอย่างละเอียดพบว่าวิธีที่รังไหมไม่ทำการตัด เมื่อนำไปทำการสาวเส้นใยเกิดการติดที่ลูกกลิ้งมาก หลังการสาวเหลือเส้นใยเป็นสไลเวอร์ ปริมาณน้อย ส่วนวิธีที่ตัดรังไหมที่ทำการตัด 4 ส่วนเมื่อนำไปทำการสาวเส้นใยที่ได้หลังจากการสาวมีปริมาณใกล้เคียงกับก่อนที่จะทำการสาวและส่วนวิธีที่ทำการตัดรังไหมแบบละเอียดประมาณ 0.2 เซนติเมตรนั้น

เมื่อทำการสาวเส้นใยมีความสั้นเกินไปจึงถูกแยกทิ้งเป็นเศษใยสั้นมากกว่าที่จะเป็นสไลเวอร์

3.4 จากผลการทดลองการปั่นด้ายด้วยเครื่องเข็นด้ายในระบบหัตถกรรมโดยการนำเส้นใยที่ผ่านกระบวนการสาวมาทำการปั่นพร้อมทั้งผสมเส้นใยพืช 5 ชนิดที่กล่าวมาใยอัตราส่วน 50:50 พบว่า เส้นใยที่ผสมเข้ากันได้ดีกับเศษรังไหมตามลำดับ คือ ลำดับที่ 1 ได้แก่ เส้นใยฝ้าย ลำดับที่ 2 ได้แก่ เส้นใยลินิน ลำดับที่ 3 เส้นใยรามิ ลำดับที่ 4 เส้นใยสับปะรด และลำดับที่ 5 เส้นใยกล้วยง

3.5 จากผลการศึกษาค่าการหาความยาวของเส้นใย พบว่า ความยาวของเส้นใยจากเศษรังไหมที่ไม่ทำการตัดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.6 เซนติเมตร ความยาวของเศษรังไหมที่ทำการตัด 4 ส่วนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 เซนติเมตรและความยาวของเส้นใยจากเศษรังไหมที่ทำการตัดละเอียดไม่สามารถหาความยาวของเส้นใยได้ เพราะเส้นใยมีความสั้นเกินไป

3.6 จากผลการทดลองหาจำนวนเกลียวและการหาเบอร์เส้นด้าย พบว่า เบอร์เส้นด้ายในระบบ Tex เมื่อเพิ่มปริมาณเส้นใยมากขึ้นทำให้เบอร์ด้ายมีขนาดใหญ่อขึ้น ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการทดลองหาจำนวนเกลียว และหาเบอร์เส้นด้าย

น้ำหนักเส้นใย ก่อนสาว (g)	เบอร์ด้าย (Tex)	เบอร์ด้าย (Ne)
0.2	192.02	3.08
0.3	293.79	2.46
0.4	414.57	1.42
0.5	512.98	1.15
0.6	612.02	0.96
0.7	692.98	0.85

3.7 จากผลการทดสอบความคงทนต่อแรงดึงของเส้นใยไหมใยสั้นที่ผ่านกระบวนการการตัดแยกรังไหมแบบทำการตัด 4 ส่วน พบว่า เมื่อเพิ่มน้ำหนักเส้นด้ายขึ้นทำให้ความแข็งแรงเส้นด้ายเพิ่มขึ้นตามขนาดของเส้นด้าย ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความคงทนต่อแรงดึงของเส้นใยแบบทำการตัด 4 ส่วน

ครั้งที่	น้ำหนักเส้นด้าย (กรัม)											
	0.2		0.3		0.4		0.5		0.6		0.7	
	ความแข็งแรง (N)	ความยืดตัว (mm)	ความแข็งแรง (N)	ความยืดตัว (mm)	ความแข็งแรง (N)	ความยืดตัว (mm)	ความแข็งแรง (N)	ความยืดตัว (mm)	ความแข็งแรง (N)	ความยืดตัว (mm)	ความแข็งแรง (N)	ความยืดตัว (mm)
1	15.67	67.89	18.09	78.90	24.01	90.20	29.34	105.90	34.51	113.90	36.77	119.20
2	15.01	68.00	19.34	79.40	24.76	89.80	29.56	105.80	33.98	114.30	37.89	119.00
3	15.08	66.09	19.97	79.30	24.87	89.30	29.45	105.30	33.99	115.00	37.34	118.80
4	14.98	67.08	18.77	78.20	25.00	89.90	30.32	106.00	34.00	113.40	38.00	119.00
5	15.01	66.98	20.00	79.40	24.63	89.00	29.63	106.70	34.56	114.50	37.34	118.20
6	15.00	67.00	18.56	80.00	25.00	87.90	29.86	106.30	34.00	115.30	36.67	118.50
7	14.78	66.98	19.07	78.90	24.99	88.00	29.83	107.20	34.52	114.50	36.97	119.00
8	15.00	68.00	20.00	79.30	24.56	90.70	30.20	105.60	34.83	113.80	37.46	118.3
9	14.76	67.12	19.76	79.60	25.03	90.00	30.12	106.50	33.98	113.00	38.00	119.30
10	15.01	68.70	18.56	80.00	24.56	91.90	29.57	107.80	34.56	113.10	36.55	118.70
ค่าเฉลี่ย	15.03	63.38	19.21	79.30	24.74	89.67	29.78	106.31	34.29	114.08	37.30	118.80
SD	0.25	0.75	0.71	0.54	0.32	1.20	0.33	0.76	0.33	0.78	0.55	0.37

3.8 จากผลการศึกษาการทอด้วยกึ่งมือเป็นการทอในระบบหัตถกรรม พบว่า เส้นใยผสมที่นำไปทอด้วยลายขัด แล้วนำไปทดสอบความคงทนต่อแรงฉีกขาดได้ผล ดังนี้ ลำดับที่ 1 เศษรังไหม ผสมเส้นใยลินิน ลำดับที่ 2 เศษรังไหมผสมเส้นใยกล้วย ลำดับที่ 3 เศษรังไหมผสมเส้นใยฝ้าย ลำดับที่ 4 เศษรังไหมผสมเส้นใยสับปะรด และ ลำดับที่ 5 เศษรังไหมผสมเส้นใยรามี่

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความคงทนต่อแรงฉีกขาด

ตัวอย่างเส้นใย	ค่าแรง (N)	หมายเหตุของระบบหัตถกรรม
เศษรังไหมผสมลินิน	155	ผ้าขาด 3 ใน 4 ที่เหลือสั้นหลุด
เศษรังไหมผสมกัญชง	149	ผ้าขาด 2 ใน 3 ที่เหลือสั้นหลุด
เศษรังไหมผสมฝ้าย	142	ผ้าขาด 2 ใน 3 ที่เหลือสั้นหลุด
เศษรังไหมผสมลัมปะรด	108	มีเส้นด้ายสั้นหลุดเล็กน้อย
เศษรังไหมผสมรามี่	103	มีเส้นด้ายสั้นหลุดมากกว่าปกติ

ผลการทดสอบความยืดตัวได้ผล ดังนี้ ลำดับที่ 1 เศษรังไหมผสมเส้นใยลินิน ลำดับที่ 2 เศษรังไหมผสมเส้นใยลัมปะรดกับเศษรังไหมผสมรามี่ และลำดับที่ 3 เศษรังไหมกับเส้นใยฝ้ายกับเศษรังไหมผสมเส้นใยกัญชง

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความยืดหยุ่น

ตัวอย่าง	ค่าแรง (นิวตัน)	ระยะยืด (มิลลิเมตร)
1. เศษรังไหมผสมเส้นใยลินิน	28.30	48.45
2. เศษรังไหมผสมเส้นใยกัญชง	21.06	21.05
3. เศษรังไหมผสมเส้นใยฝ้าย	14.30	41.20
4. เศษรังไหมผสมเส้นใยลัมปะรด	2.44	22.15
5. เศษรังไหมผสมเส้นใยรามี่	1.95	27.85

จากผลการทดลองความคงทนต่อแรงดึงของเส้นใยผสม (เส้นด้ายที่ปั่นในระบบหัตถกรรม) ให้ผลการทดลอง ดังนี้ ลำดับที่ 1 เศษรังไหมผสมเส้นใยลินิน ลำดับที่ 2 เศษรังไหมผสมเส้นใยกัญชง ลำดับที่ 3 เศษรังไหมผสมเส้นใยฝ้าย ลำดับที่ 4 เศษรังไหมผสมเส้นใยลัมปะรดและลำดับที่ 5 เศษรังไหมผสมรามี่

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบความคงทนต่อแรงดึงของเส้นด้าย

ตัวอย่าง	ระยะการโค้งงอ (ซม.)				
	1	2	3	4	เฉลี่ย
1. เศษรังไหมผสมเส้นใยลินิน	1.7	2.0	2.3	2.1	2.0+
2. เศษรังไหมผสมเส้นใยรามี่	2.7	2.1	3.1	2.2	2.5+
3. เศษรังไหมผสมเส้นใยลัมปะรด	2.5	2.7	2.4	2.3	2.5+
4. เศษรังไหมผสมเส้นใยฝ้าย	2.4	3.1	2.2	2.8	2.6+
5. เศษรังไหมผสมเส้นใยกัญชง	2.8	2.4	2.3	2.8	2.6+

ระยะยืดบอกถึงความสามารถในการยืดตัวของเส้นด้ายก่อนขาด

3.9 จากผลการศึกษาการทอด้วยเครื่องจักร โดยนำเส้นด้ายยีนจากเศษรังไหมและพุ่งด้วยเส้นใยพีชจำนวน 5 ชนิด ด้วยการทอลายสองและลายก้างปลา พบว่า ค่าคงทนต่อแรงฉีกขาด (Breaking Strength) ลำดับที่ 1 คือ เส้นใยจากเศษรังไหมกับใยกัญชง ค่าแรง 194 CN/tex ลำดับที่ 2 คือ เส้นใยจากเศษรังไหมกับรามี่ ค่าแรง 149 CN/tex ลำดับที่ 3 คือ เส้นใยจากเศษรังไหมกับลินิน ค่าแรง 146 CN/tex ลำดับที่

4 คือ เส้นใยจากเศษรังไหมกับสับปะรด ค่าแรง 145 CN/tex และลำดับที่ 5 คือ เส้นใยผสมจากเศษรังไหมกับฝ้าย ค่าแรง 143 CN/tex ค่าเฉลี่ยการยืดตัว (Mean Elongation) ลำดับที่ 1 คือ เส้นใยจากเศษรังไหมกับใยกล้วยง 2.30 เซนติเมตร ลำดับที่ 2 คือ เส้นใยผสมจากเศษรังไหมกับฝ้าย 2.32 เซนติเมตร ลำดับที่ 3 คือ เส้นใยจากเศษรังไหมกับรามมี 2.77 เซนติเมตร ลำดับที่ 4 คือ เส้นใยจากเศษรังไหมกับลินิน 3.42 เซนติเมตร และลำดับที่ 5 คือ เส้นใยจากเศษรังไหมผสมกับเส้นใยสับปะรด 3.43 เซนติเมตร

4. สรุป

4.1 สรุปผลการทดลอง

เส้นใยชนิดใหม่จากเศษรังไหมและใยพืชที่ผ่านกระบวนการปั่นด้วยระบบอุตสาหกรรม กระบวนการทอด้วยระบบหัตถกรรมและการทอด้วยเครื่องจักรฝ้ายที่ได้มีความอ่อนนุ่มตามสมบัติทางกายภาพของใยพืชแต่ละชนิดผลการทดลองการทอทั้ง 2 แบบที่กล่าวมา พบว่า ผ้าที่ทอจากเส้นใยผสมชนิดใหม่จากเศษรังไหมและใยพืช 5 ชนิด มีศักยภาพนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ประเภทเคหะสิ่งทอและเหมาะสำหรับผลิตเป็นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

5. กิตติกรรมประกาศ

บทความวิจัยฉบับนี้สำเร็จได้โดยสมบูรณ์ด้วยความกรุณาดูแลเอาใจใส่ให้ความรู้ เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแนวทาง ตลอดจนช่วงระยะเวลาของการศึกษาโดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ประภอบ วิโรจนกัญ เป็นประธานสอบรองศาสตราจารย์ ดร.ธาดา สุทธิธรรม เป็น

ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้ให้คำแนะนำช่วยเหลือตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติมข้อเสนอแนะขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดีและความอนุเคราะห์เส้นใยและผลการทดสอบจากบริษัท ซินาโน เคนซี (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบคุณบริษัท พรีเมียร์ เท็กซ์ไทล์ อินดัสทรี จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์เครื่องทอ

6. เอกสารอ้างอิง

- นิธิตา ศิริโคคาภิจ. 2552. “การส่งออกไหม”, การส่งออก.เข้าถึงได้จาก <http://webmaster@moac.go.th.8> กันยายน.
- สุชาติดา อุชชิน และคณะ. 2549. การผลิตเส้นใยสับปะรดและงานสิ่งทอ. กรุงเทพฯ: สถาบันผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- สุชาติดา อุชชิน และ รุ่งนภา รัตนพาหิระ. 2552. การผลิตเส้นใยสับปะรดเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอโดยวิธีการแช่ฟอก. กรุงเทพฯ: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- Hahn, Susanne. 1991. *A Complete Guide to Silk Painting*. Great Britain: Search Press.
- Krishnaswami S. 1972. *Sreiculture Manual 3-silk Reeling*. Food and Agriculture organization of the United Nations. 3-5, et al.
- Schulz, G. 1995. *The Cellulose Famil with its Junior Lyocell*, Textile

Colloquium Bangkok, 19th September.
Sericulture Manual 3-silk reeling. **Foon and Agriculture Organization of the United Nations.** Rome. 39-41 p. 49-53 p. 1972.

Subhas V. 2005. **Studies on reeling. Part. I. Effect of cocoon cooking condition and reeling basin mater temperature on reeling performance of Indian multibiroltine cocoons.** Sericolodia International Sericultural

Commission. France. France. Naik et al.

_____. 2005. **Studies on reeling. Part.II. Effect of cocoon cooking condition and reeling basin mater temperature on quality Characteristics of raw silk of Indian Multibiroltine cocoons.** International Sericultural Commission. France. France. Naik et al.

